



Gebruiksklare, vochtregulerende en vullende grondverf/voorlak voor hout, op basis van plantaardig bindmiddel. Quattro Grondverf geeft een zeer lange bescherming, heeft een hoge dekkracht, een uitstekend uitstrijkvermogen en is goed schuurbaar. De verf is ideaal voor een superstrakke afwerking. Te gebruiken in combinatie met Quattro Lakverf.

Een primer voor het voorbehandelen van maatvaste houten constructies zoals kozijnen, ramen en deuren. Uitsluitend voor buitengebruik.

KENMERKEN

Glans	ca. 15 GU
Kleur	Wit en alle kleuren via het Copperant kleurmengsysteem
Volume vaste stof	Ca. 65% volume (afhankelijk van kleur)
VOS gehalte	280 gr/ltr.
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,50-1,60 kg/l
Droge laagdikte	Standaard: 35-45 µm (afhankelijk van applicatiemethode)
Theoretisch rendement	Bij een natte laagdikte van 60 µm 16,5 m ² /ltr.
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verpakking	0,5, 1 en 2,5 liter blikken.
Houdbaarheid	Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WERKPROCES

Verdunnen	Klaar voor gebruik. Indien gewenst verdunnen met aromatisch vrije terpentijn.
Applicatie omstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 0-30°C Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%
Applicatiemethode	Kwast, roller of airless

VERWERKINGSGEGEVENS

	Airless spray	Kwast-roller
Verdunner	Aromatisch vrije terpentijn	Aromatisch vrije terpentijn
Hoeveelheid	Gebruiksklaar	Gebruiksklaar
Spuitopening	Eigen inzicht	n.v.t.
Spuitdruk	Eigen inzicht	n.v.t.
Droge laagdikte	35-45 µm	35-45 µm

Reinigen gereedschap: Reinigen met aromatisch vrije terpentijn

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding	Voor gebruik goed roeren!
Vorbereiding ondergrond	Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.
Applicatie bij onderhoud	Indien nodig de slechte plaatsen voorbehandelen en loszittende verfdelen verwijderen. Daarna goed schuren en één laag Copperant Quattro Grondverf opzetten.



DROOGTIJD

	5 °C	20 °C
Stofdroog	na ca. 4,5 uur*	na ca. 2 uur*
Overschilderbaar	na ca 12 uur*	na ca. 8 uur*
Water- en regenvast	-	na ca. 2-3 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

TESTEN EN CERTIFICATEN

Biobased gehalte TÜV OK Biobased **: 40-60% Biobased Carbon Content conform ASTM D 6866 (Class 2)



MILIEU & GEZONDHEID

VOS-arme conservering Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

Etiketgeving Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

ONDERHOUD

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.